

flexifoam

PRODUKTOVÝ TECHNICKÝ LIST

JMÉNO PRODUKTU	Flexifoam
CUSTOMS CODE	6805 3080
POPIS	Pěna různých tvarů a hustot, pokrytá brusnými zrnny pro ruční broušení dřeva, kovů, plastů, ...
NEJOBVYKLEJŠÍ ROZMĚRY	120x98x13 mm, 98x69x26 mm, 140x115x5 mm & 123x98x5 mm (tolerance ± 2 mm)
NEJOBVYKLEJŠÍ ZRNITOSTI	#36 #46 #54 #60 #80 #100 #120 #150 #180 #220 #280
NEJOBVYKLEJŠÍ TYPY BRUSNÝCH ZRN	Karbid křemíku nebo umělý korund Všechny zrnitosti použité na všech našich produktech jsou F.E.P.A. standardů. Zrna nejsou škodlivé a nezanechávají žádné toxické výpary nebo pachy. Produkt může být použit na suché i mokré broušení a zrna mohou být opláchnuta od prachových částic v čisté vodě. Při používání tohoto produktu je doporučeno používat obličejovou masku a ochranu zraku jako ochranu proti polétavému prachu z broušeného materiálu.
PĚNA	Polyeterová pěna, polyuretanová pěna nebo EVA pěna. Materiál je netoxický v pevné formě. Nepokládejte do přímého ohně nebo do otevřeného ohně neboť pěna vydává nebezpečné výpary.
POJIVO	Vysoce flexibilní nitrilové pojivo nebo vysoce flexibilní pojivo na bázi kaučuku.
POSYP	Z jedné, dvou, tří nebo čtyř stran.
ZADNÍ STRANA	Nezávadný broušený nylon (100 %) aplikovaný pomocí standartního nitrilového lepidla. Plošná hmotnost potahu je 90-150 g/m ² . Tato stanovená hmotnost je upravována tak aby vyhovovala buněčné struktuře pěny.
SLOŽENÍ / INFORMACE O SLOŽKÁCH	Zůstává faktem, že vzhledem ke složení použitých materiálů na výrobu těchto produktů, se psychický pocit při užívání může velice prudce změnit při extrémní změně okolní teploty nebo změně skladovacích podmínek. Nicméně to nic nemění na výkonosti tohoto produktu.



FLEXIFOAM bvba
☎ : +32 (0)53.80.00.57

Openveldstraat 111
☎ : +32 (0)53.80.71.45

BE-9340 Lede Belgium
✉ : info@flexifoam.com